

ChovAPREN 80

CÓD. 81613 - ChovAPREN 80/3
CÓD. 81615 - ChovAPREN 80/4
CÓD. 81621 - ChovAPREN 80/8

DESCRIPCIÓN

Paneles semirrígidos de partículas cohesionadas de poliuretano, especialmente diseñado para el aislamiento térmico y acústico.



INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto, **ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS**, al soporte y al **ChovAPREN 80**, dejando secar 5 minutos antes de fijarlo.
- 3- Cubrir toda la superficie con los paneles de aglomerado colocándolos a testa.
- 4- Aplicar el adhesivo **ChovASTAR** al panel y a la placa de yeso laminado. Dejar secar 5 minutos y fijar la placa al panel.

Nota: Para aplicaciones en el techo se recomienda fijar mecánicamente al forjado.



ChovAPREN 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ChovAPREN 80/3	ChovAPREN 80/4	ChovAPREN 80/8
DENSIDAD (kg/m³)	80	80	80
ESPESOR (mm)	30	40	80
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)	0,038	0,038	0,038
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AL 40% (KPa)	10	10	10
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KPa)	80	80	80
ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%)	90	90	90
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-40 a +120	-40 a +120	-40 a +120
ABSORCIÓN ACÚSTICA-INDICE NRC	0,69	0,81	0,97
AISLAMIENTO ACÚSTICO (dB)	62*	63**	64**
DIMENSIONES (m)	2x1	2x1 / 1x1	2x1
m²/PALET	80	60	30
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición horizontal.			

* Valor según ensayo 09.0229.CA.0012

** Cálculo teórico.

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento térmico y acústico en trasdosados de reducido espesor.